



Keramikbedarf Zinser

ALLES FÜR DEN TÖPFER

ROCATA & ULTRA NOIRE – frostsichere- und winterharte Tonmasse aus Spanien

ROCATA – intensive rote Dreh- und Aufbaumasse

Drehmasse – ohne Schamotte

- max. Temp. 1100° C
- rote Tonmasse
- sehr guter Glasurträger
- **dicht ab 1090° C, für Geschirrk Keramik geeignet**

Aufbaumasse – 20% 0-0,5mm


- max. Temp. 1100° C
- rote Tonmasse
- sehr guter Glasurträger
- Wasseraufnahme kleiner 3%, d. h. frostsicher und winterhart

WICHTIG

Staunässe vermeiden / Luftzirkulation von unten ermöglichen

HINWEISE

- langsam und gleichmäßig trocknen
- kein föhnen
- nicht auf Heizkörper stellen



ROCATA
bei 1050° C



ROCATA mit Glasur
bei 1050° C

ULTRA NOIRE – tiefschwarze Dreh- und Aufbaumasse

- intensives schwarz schon bei 1050° C
- **als Drehmasse ohne Schamotte**
- **als Aufbaumasse – 20% 0-1,0mm**
- max. Temp. 1050° C
- ideal unglasiert, aber auch kontrastreich bepflanzt
- Wasseraufnahme kleiner 3%, d. h. frostsicher und winterhart

WICHTIG

Staunässe vermeiden / Luftzirkulation von unten ermöglichen

HINWEISE

- langsam und gleichmäßig trocknen
- kein föhnen
- nicht auf Heizkörper stellen

Neigt in Verbindung mit manchen Glasuren zu Kraterbildung, sog. „Kraterchen“. Gute Ergebnisse können erzielt werden, indem auf den lederharten Scherben – also vor dem Schrühbrand – an den Stellen, die später glasiert werden sollen eine Engobe als Grundierung aufgetragen wird.

EIGENVERSUCH BEI 1080° C

Im Eigenversuch Scherben bei 1080° C Endtemperatur dicht. **ACHTUNG:** Die o. g. Temperatur liegt über den Herstellervorgaben. Eigenverantwortliche Vorversuche sind zwingend erforderlich.



ULTRA NOIRE
bei 1050° C

Andere Hersteller
bei 1050° C



PFLANZTOPF – Stefanie Hahn



ULTRA NOIRE mit Glasur
bei 1050° C